

**NEU** Jetzt auch auf EPS einsetzbar

# Dupa-HaftGrund

Lösemittelhaltige, pigmentierte, aromatenfreie Grundierung für außen und innen.



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Weißpigmentierte, haftvermittelnde und verfestigende Grundierfarbe, speziell für Außenflächen mit kroidenden, aber festhaftenden Altanstrichen. Für alle die mit Duparol als Schlußbeschichtung überarbeitet werden sollen.  
Andere Deckbeschichtungen sind möglich, jedoch vor Ort auf ihre Verträglichkeit zu überprüfen. Dupa-Haftgrund ist unverdünnt für Polystyrolhaltige Baustoffe geeignet.

Eigenschaften

- auf dichte, schwach saugende Untergründe
- geeignet für polystyrolhaltige Baustoffe
- verfestigt kroidende aber festhaltende Altbeschichtungen
- bei Frost bis 0° C zu verarbeiten

Materialbasis

Polymerisatharz

Verpackung/Gebindegrößen

10 l

Farbtöne

Weiß

Farbtöne in Dupa-Haftgrund werden werkseitig hergestellt.

Glanzgrad

matt

Lagerung

Kühl, aber frostfrei.

Technische Daten

- Dichte: ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Ergänzungsprodukte

- Duparol
- Duparol-W
- nach vollständiger Trocknung mit Siliconharz- und Dispersionsprodukten überarbeitbar

Eignung gemäß Technischer Information Nr. 606 Definition der Einsatzbereiche

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
-	-	+	+	+

(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet



## Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Bitte bezüglich der Eignung auf verschiedene Untergründe und deren notwendige Vorbehandlung unsere Technische Information Nr. 650 „Untergründe und deren Vorbehandlungen“ beachten.
Auftragsverfahren	Um die Grundierwirkung zu erhalten, nur im Streich- oder Walzauftrag mit lösemittelbeständigen Werkzeugen verarbeiten.
Verdünnung	Mit max.20% Dupa-Putzfestiger verdünnen
Beschichtungsaufbau	1-2 malige Grundbeschichtung je nach saugverhalten aus dem Untergrund.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 180–220 ml/m <sup>2</sup> . Exakten Verbrauch durch Probe am Objekt ermitteln.
Verarbeitungsbedingungen	Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: Auch bei Frost bis 0 °C zu verarbeiten, wenn der Untergrund trocken und eisfrei ist.
Trocknung/Trockenzeit	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach frühestens 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trockenzeiten einhalten.
Werkzeuge	Mit lösemittelbeständigen Roll- und Streichwerkzeug.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Disbon 419 oder Pinselreiniger säubern.
Hinweis	Dupa-HaftGrund ist mit anderen Werkstoffen und mit Duparol, Duparol-W unverträglich. Daher nicht mischen.

## Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. <b>Enthält:</b> Propan-1-ol, 2-Methyl-1-propanol. Enthält N,N'-Ethan-1,2-diylobis (12-hydroxyoctadecan-1-amid). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	<b>dieses Produktes (Kat. A/h):</b> 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 490 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	GISCODE: BSL40
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyvinylacetatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, Alkohole, Wasser, Additive.
Nähere Angaben	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

### Technische Information Nr.735 · Stand: August 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).